



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### AKRYLIT W kolory

Odporna na szorowanie  
farba akrylowa

#### Zakres stosowania:

Akrylowa farba emulsyjna o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

#### Główne cechy:

- ⇒ odporna na szorowanie
- ⇒ wysoka wydajność
- ⇒ super krycie
- ⇒ długotrwały efekt kolorowych ścian

<b>Kolor</b>	49 kolorów gotowych oraz kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru
<b>Wygląd powłoki</b>	matowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	6500 ÷ 9000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	najwyżej 1,600
<b>Zawartość części stałych, [%wag]</b>	co najmniej 50,0
<b>Ilość warstw</b>	1-2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]</b>	2
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 2
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk

**Wydajność przy jednej warstwie**Do 14m<sup>2</sup>/l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru**Rozcieńczalnik**

woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

### 3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.


**Norma:** ZN-SKDP-018**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny PZH

Spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 Rodzaj I  
(odporne na szorowanie na mokro)

zgodna z PN-EN-13300:2002

**PKWiU:** 24.30.11-50.00

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0<sup>0</sup>C ÷ +30<sup>0</sup>C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW):  
75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe:** 2,5L; 5,0L