



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### EMALIA DO PCV szybkie schnięcie

#### Zakres stosowania:

Emalia przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów z twardego PCV (okna, panele, parapety, meble ogrodowe itp.). Emalia może być również stosowana do przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Główne cechy:

- ⇒ Szybkie schnięcie
- ⇒ Odporność na zarysowania
- ⇒ Odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz promieni UV
- ⇒ Przyjazna dla ludzi i środowiska

<b>Kolor</b>	2 kolory gotowe
<b>Wygląd powłoki</b>	połysk
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [m Pas]</b>	1000 ÷ 2000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,06 ÷ 1,25
<b>Ilość warstw</b>	2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]</b>	3
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 3
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnię PCV przeznaczoną do malowania należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć.
- W celu uzyskania lepszej przyczepności elementy ze starego PCV należy odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Powierzchnie drewniane powinny być czyste, suche, przeszlifowane i odpylone.
- Wewnątrz pomieszczeń Emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno. Na zewnątrz - drewno należy zaimpregnować środkiem chroniącym przed działaniem czynników biologicznych DREWNOCHRON IMPREGNATEM bezbarwnym.
- Na powierzchnie drewniane narażone na częste działanie wody należy zastosować podkład z farby GRUNTOMAL marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Spękaną i złuszczone powłoki należy bezwzględnie usunąć

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
- Emalię nanosić w 2 warstwach pędzlem lub wałkiem. Drugą warstwę należy nanieść po upływie 48 godzin od naniesienia pierwszej warstwy.
- Poprawki należy wykonać po wyschnięciu malowanej warstwy.

### 3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Chronić przed dziećmi
- W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

<b>Norma:</b>	ZN-PPGDP-106
<b>Atesty:</b>	Posiada Atest Higieniczny PZH
<b>PKWiU:</b>	24.30.11-50.00



strona 3

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg 2004/42/WE (kat. A/d/FW ): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010).  
Produkt zawiera max. 130 g/l.**

**Opakowanie handlowe** 0,8L

---