



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FAWINYL C

farba poliwinylowa na dachy, bez podkładu

Zakres stosowania:

FAWINYL C przeznaczony jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych ogniowo i galwanicznie stanowiąc jednocześnie podkład antykorozyjny jak również farbę nawierzchniową. Może być stosowany na „świeże” powierzchnie ocynkowane, a także narażone wcześniej na działanie czynników atmosferycznych, jeżeli nie rozpoczął się jeszcze proces korozji stali (dopuszczalne są pojedyncze punkty korozji). FAWINYL C przeznaczony jest do malowania powierzchni eksploatowanych na zewnątrz oraz w halach produkcyjnych. Dopuszcza się malowanie odpowiednio przygotowanych elementów stalowych i aluminiowych.

Główne cechy:

- ⇒ Podwyższona odporność na warunki atmosferyczne
- ⇒ Wysoka trwałość powłoki
- ⇒ Doskonała przyczepność
- ⇒ Szybkie schnięcie

| | |
|--|-------------------------|
| Kolor | 7 kolorów gotowych |
| Wygląd powłoki | półmat |
| Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] | 500 ÷ 5000 |
| Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] | 1,35 |
| Ilość warstw | 2-3 |
| Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h] | 12 |
| Nanoszenie drugiej warstwy, [h] | po 4 |
| Sposób nanoszenia | pędzel, natrysk |
| Wydajność przy jednej warstwie | do 10 m ² /l |

**Rozcieńczalnik**do wyrobów chlorokauczkowych i
poliwinylowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być równa, czysta, odtłuszczona i sucha.
- Z podłoża przeznaczonego do malowania należy bezwzględnie usunąć zanieczyszczenia i produkty korozji.
- Powierzchnię należy odtłuścić używając wody i łagodnego środka myjącego.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby farbę należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych ogólnego stosowania w ilości max. 1% obj.
- Farbę nanosić w 2 – 3 warstwach w odstępie 4 godzin, pędzlem lub przez natrysk.
- Nie należy malować nagrzanej i wilgotnej blachy.

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Norma: | ZN-PPGDP-037 |
| Atesty: | Posiada Atest Higieniczny PZH |
| PKWiU: | 24.30.12-30.00 |
| Data ważności: | 36 miesięcy od daty produkcji |



strona 3

**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 600g/l (2007).
Produkt zawiera max. 600 g/l.**

Opakowanie handlowe 1L, 10L
