



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

EMALIA DO KALORYFERÓW nie żółknie

Zakres stosowania:

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa przeznaczona jest do ochronno – dekoracyjnego malowania elementów metalowych, miedzianych i żeliwnych, a w szczególności urządzeń grzewczych zabezpieczonych antykorozyjnie lub do malowania renowacyjnego. Odporna na działanie temp. max. 100°C.

Główne cechy:

- ⇒ Szybkie schnięcie
- ⇒ Wodorozcieńczalna
- ⇒ Odporność na działanie temperatury 100 °C
- ⇒ Nie żółknie
- ⇒ Nadaje się na elementy miedziane

Kolor	śnieżnobiały
Wygląd powłoki	gładka
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000 ÷ 2500
Gęstość, 20± 0,5°C, [g/cm³]	1,10 ÷ 1,30
Ilość warstw	2-3
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, (st. 3), [h]	12
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek typu Flock
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z zanieczyszczeń, przeszlifować, odtłuścić i wysuszyć.
- W przypadku malowania renowacyjnego przed przystąpieniem do malowania powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Do odtłuszczenia malowanej powierzchni należy stosować wodę z dodatkiem detergentu.
- Stare luźno przylegające farby bezwzględnie usunąć.
- Powierzchnie oraz rurki miedziane należy starannie przeszlifować drobno ziarnistym papierem ściernym do odsłonięcia właściwej powierzchni, spawy i zadziory wygładzić szczotkami stalowymi.
- Wszystkie elementy bezwzględnie odtłuścić.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną w ilości max. 2% obj.
- Nakładać bezpośrednio na oczyszczone powierzchnie.
- Malować za pomocą pędzla lub wałka.
- Zalecana ilość warstw 2-3.
- Drugą i kolejną warstwę można nanosić po upływie 4 h.

3. Dodatkowe informacje

- Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 72 h.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
- **Malować zawsze zimne kaloryfery w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.**

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-004
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	24.30.11-50.00
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FW): 140 g/l (2010).
Produkt zawiera max 140 g/l.**

Opakowanie handlowe 0,8 L