



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### **REMALEX** emalia do drewna, odporny na warunki atmosferyczne

#### Zakres stosowania:

REMALEX przeznaczony jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania stolarki budowlanej oraz innych elementów drewnianych i drewnopochodnych znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Główne cechy:

- ⇒ **Odporność na warunki atmosferyczne**
- ⇒ **Wysoka siła krycia**
- ⇒ **Szybkie schnięcie**
- ⇒ **Trwały połysk**

<b>Kolor</b>	biały
<b>Wygląd powłoki</b>	połysk
<b>Lepkość, 20±2°C, [mPas]</b>	580
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,20
<b>Ilość warstw</b>	1-2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]</b>	24
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 12
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Rozcieńczalnik</b>	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
- Malując drewno surowe eksploatowane na zewnątrz zaleca się wcześniejsze zagruntowanie powierzchni środkiem DREWNOCHRON Impregnat bezbarwny lub farbą podkładową GRUNTOMAL marki Dekorál.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem max 3% obj. rozcieńczalnika.
- Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zaleca się nakładanie warstw: 1-2.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 12h.
- Po malowaniu elementy wymagają sezonowania przez 3 dni. Po tym czasie powłoka uzyskuje dostateczną odporność na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.

### 3. Dodatkowe informacje

- Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosić co najmniej +5 °C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



**Norma:** ZN-PPGDP-049  
**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny PZH  
**PKWiU:** 24.30.12-29.00  
**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/d/FR):  
400 g/l (2007). Produkt ten zawiera maks. 400 g/l.**

**Opakowanie handlowe 1L**

---