



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

UNIKOR C podkład antykorozyjny

Zakres stosowania:

Podkład antykorozyjny przeznaczony do malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, jako podkład pod wyroby nawierzchniowe: emalie alkidowe (Emakol, Cieszynka), chlorokauczukowe (Chlorokauczuk C) i emalie do kaloryferów. Uzyskana powłoka charakteryzuje się dobrymi właściwościami antykorozyjnymi, mechanicznymi i odpornościowymi.

Główne cechy:

- ⇒ **Podstawowa ochrona metalu**
- ⇒ **Odporność na uderzenia**
- ⇒ **Duża twardość i elastyczność powłoki**
- ⇒ **Bardzo dobra odporność antykorozyjna w zestawach**

Kolor	2 kolory gotowe
Wygląd powłoki	matowa
Czas wypływu, kubek wypływowy 4 mm, [s]	60 ÷ 100
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,45
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 4), [h]	24
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 6
Sposób nanoszenia	pędzel, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 11 m ² /l



Rozcieńczalnik

do wyrobów ftalowych ogólnego
stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- Malować za pomocą pędzla lub natrysku. Zaleca się nakładanie warstw: 1-2.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 6h.
- Warstwy wyrobów nawierzchniowych należy nakładać po 24 godzinach sezonowania, z wyjątkiem wyrobów nitrocelulozowych, chlorokauczukowych, gdzie czas sezonowania wynosi minimum 72 godziny.

3. Dodatkowe informacje

- Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosić co najmniej +5 °C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-91/MP-FL-5240
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	24.30.12-29.00
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



strona 3

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR) 600g/l (2007)/ 500g/l (2010). Produkt ten zawiera max. 500 g/l.

Opakowanie handlowe 1L, 5L, 10L
